

MS BOND PLUS

JEDINSTVEN PROIZVOD ZA LJEPLJENJE, BRTVLJENJE I FUGIRANJE NA BAZI MS POLIMERA

OPĆE INFORMACIJE:

MS BOND PLUS je prikladan za povezivanje gotovo neograničenog broja različitih materijala. Za brtvljenje, lijepljenje i fugiranje. Posebno pogodan za široke spojeve i praznine, kao i za mokre površine. Izvrsna adhezija, stvrdnjava se bez skupljanja, otporan na vibracije, velika elastičnost čak i pri niskim temperaturama, moguće ga je naknadno prebojati, otporan na vodu, slanu vodu, toplo, hladno i UV zrake. Otporan na plijesan, bakterije, kemikalije, mehaničke utjecaje i utjecaje iz okoliša.

TEHNIČKE INFORMACIJE:

OSNOVA: MS PLYMER
BOJA: TRANSPARENTNA, CRNA, BIJELA I SIVA
ČVRSTOĆA (DIN 53504): 2,2 MPa (N/mm²)
ISTEZANJE PRI LOMU (DIN 53505): 335%
ČVRSTOĆA PODUPIRANJA A: (DIN 53504): 58D
VRIJEME SUŠENJA (23°C): 10 minuta
TEMPERATURA OBRADE: +5°C do +40°C
OTPORNOST NA TEMPERATURU: -40°C do +100°C

PRIMJENA:

MS BOND PLUS upotrebljava se u konstrukciji vozila i kontejnera, stolarske radione i industrija namještaja, građevina, roletari, metalna industrija, konzervatorska industrija, vodoinstalateri i instalateri centralnih grijanja i klima, za zvučnu izolaciju, marinama i brodogradnju. Moguće primjenjivati i pod vodom. Nije prikladan za podvodne spojeve koji ekspandiraju i za PP, PE, PTFE i bitumenske podloge. Nije prikladan za lijepljenje ili brtvljenje predmeta koji su premazani bojom alkidne smole.

UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Umetnite MS BOND PLUS u pištolj za kartuše, odrežite vrh na tubi i započnite sa radom.

KOD PLUS d.o.o.
Drage Grdenića 22, 48260 Križevci
Tel: 048/625 922 e-mail: info@tech-plus.hr
www.tech-plus.hr

PAKIRANJE:

KARTUŠA 290ml

PAKIRANJE 12 kom

ŠIFRA: 100019-100022

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva.

Kod Plus d.o.o. se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Kod Plus d.o.o. zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.

Uvijek pogledajte najnoviju verziju tehničkog lista, dostupan na zahtjev ili na web stranici www.tech-plus.hr



18.5.2019.